

MÃ SẢN PHẨM:

W9119 MULTICOLOR

TÊN SẢN PHẨM:

SƠN CHỐNG THẤM MÀU ĐA NẮNG

PHÂN LOẠI SẢN PHẨM:

Sơn chống thấm



TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

Sơn chống thấm màu đa nắng W9119 Multicolor: Là sơn chống thấm hệ nước, một thành phần, gốc acrylic, có thể thay thế sơn trang trí thông thường. W9119 Multicolor có khả năng chống thấm bền bỉ, màng chống thấm co giãn và có bề mặt hoàn thiện như sơn trang trí với những màu sắc hiện đại.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- ✓ Không cần pha trộn xi măng
- ✓ Chống thấm, chống bám bụi, kháng ẩm vượt trội
- ✓ Màng chống thấm co giãn giúp hạn chế nứt chân chim
- ✓ Bám dính trực tiếp trên bề mặt xi măng, bê tông
- ✓ An toàn và dễ dàng thi công

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần	Định mức lý thuyết	Đóng gói
Acrylic biến tính siloxan và các phụ gia khác	3.5 – 4.0 m ² /kg (cho 02 lớp) tùy theo bề mặt thi công	4kg và 16kg/thùng
Bề mặt áp dụng	Thời gian khô	Hạn sử dụng
Tất cả bề mặt bê tông, vữa xi măng	Khô bề mặt: ≤ 90 phút Khô toàn bộ: ≤ 5 giờ (tùy điều kiện môi trường và độ dày lớp chống thấm)	12 tháng

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt:

- Tường mới: Đảm bảo bề mặt thi công phải khô và kết cấu xi măng được ổn định (đề tối thiểu 28 ngày). Tường bê tông, hồ vữa xi măng phải đạt đủ mác, không lồi lõm, đảm bảo độ phẳng và được làm sạch bụi bẩn.
- Tường cũ: Tất cả các bề mặt thi công phải khô, làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, vôi và các lớp sơn cũ, sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô. Thi công 01 lớp Sơn lót kháng kiềm cao cấp ngoài trời AE600 trước khi thi công W9119 Multicolor.

Lưu ý: Nên kiểm tra đảm bảo độ ẩm tường <16% theo máy đo độ ẩm Protimeter.

Thi công:

Bước 1: Khuấy kỹ trước khi thi công.

Bước 2: Thi công hoàn thiện 2-3 lớp Sơn chống thấm màu đa năng W9119 Multicolor, mỗi lớp cách nhau từ 3-4 giờ.

Lưu ý:

- Nên thi công khi trời nắng ráo. Nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35°C.
- Nếu cần có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hoặc rulo ẩm.
- Tránh tiếp xúc với nước tối thiểu 8 giờ sau khi hoàn thiện.



Thông tin cảnh báo

Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.



Bảo quản

Để nơi khô ráo thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết (khi chưa pha nước).



Vệ sinh dụng cụ

Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

THÔNG TIN CÔNG BỐ, GIẤY CHỨNG NHẬN



TCCS 02:2025/PAFOLI



VICAS 067-QMS



ISO 9001:2015



Vui lòng liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ



Hotline 1900 5195



www.pafoli.vn